

	Bruksanvisning nummer CBR 07-018
	I samsvar med Maskindirektivet 2006/42/EC Om kunden gjør noen modifiseringer, eller om kunden kombinerer produktet med et ikke kompatibelt produkt/komponent, tar ikke CERTEX NORGE AS ansvar for produktets sikkerhet.

INFORMASJON

Arbeidstilsynets best. Nr. 703 "Bruk av arbeidsutstyr" bestemmer at personell som skal bruke løfteredskap skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og i å beherske de farene bruken kan medføre.

Før utstyret tas i bruk må denne bruksanvisning leses igjennom.

Informasjonen er ment som en hjelp til bruker slik at sikkert bruk kan oppnås.

Brukermanualen inneholder viktig informasjon om hvordan utstyret virker på en sikker og korrekt måte. Blir utstyret brukt i overensstemmelse med disse instruksjoner, kan farer og havari unngås. Enhver som bruker utstyret må lese og opptre i overensstemmelse med bruksanvisningen.

I tillegg til brukermanualen vil vi også vise til Arbeidstilsynets forskrifter og regler som ellers gjelder på brukerstedet.

TOPPRING OG LØFTEHODER (GRADE 8 og 10)

Merking

Komponentene er merket med typebetegnelse, Grade 8 eller Grade 10 og batch - nummer. Utstyret er tillatt brukt til løft kun når gyldig sertifikat foreligger hos bruker

Før bruk må utstyret inspiseres nøye med henblikk på at:

- Produsentens identifikasjon eller symbol
- Materialkvalitet
- Type
- Serienummer / sporbarhetsmerke

Hvis det er tvil om at noen av over nevnte krav ikke oppfylles må utstyret ikke benyttes

Bruksbegrensninger

Grade 8

- 40° til + 200°C	Ingen reduksjon
+200° til + 300°C	10% reduksjon
+300° til + 400°C	25% reduksjon
> 400°C	Må ikke brukes

Grade 10

-40° til 204°C	Ingen reduksjon
204° til 260°C	15% reduksjon
260° til 316°C	30% reduksjon
316° til 371°C	40 % reduksjon
371° til >427°C	Må ikke brukes

Det er ikke tillatt å varmebehandle komponenten.

Unngå sjokkbelastning samt kontakt med syrer.

Tillatt arbeidsbelastning iht. tabell gjelder for arbeidsvinkel 0 – 45° og må ikke overskrides.

Brukskontroll

Sjekk alltid om det er skader eller deformasjoner før bruk.

Kontroller at det ikke er påført sveisesprut eller annen form for varmebehandling.

Periodisk kontroll

Løkkene skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette

Forbehold

Certex Norge as forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i produktdesign, materialer, spesifikasjoner eller instruksjoner uten forutgående varsel, og uten forpliktelser overfor andre.